



# Olbernhauer Eisenhof GmbH


Am Walzwerk 4 • D-09526 Olbernhau  
Tel. (03 73 60) 7 52 98 • Fax (03 73 60) 7 52 97  
info@eisenhof.com • www.eisenhof.com

## Riffelbleche: Güte S 235 JR (RSt 37-2), DIN 59220



Toleranzen nach DIN 1543

Dicke mm	kg/m <sup>2</sup>	kg je Tafel		
		2000x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
3	27	54	85	121,5
3,5	34	68	106	153
4	38	76	119	171
5	46	92	144	207
6	54	108	169	243
8	70	140	219	315
10	86	172	269	387
12	102	204	319	459
14	118	236	369	531
15	126	252	394	567
20	166	332	520	747



Die Profilhöhe beträgt je nach Dicke und Breite der Bleche 1,5 - 3,5 mm  
Gewichtsspielraum +/- 10%  
Die Blechdicke ist stets ohne Profil anzugeben, also die Grunddicke.

## Tränenbleche: Güte S 235 JR (RSt 37-2), DIN 59200

Toleranzen nach DIN 1543

Dicke mm	kg/m <sup>2</sup>	kg je Tafel		
		2000x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
3	25	50	78	112,5
3,5	30	60	94	135
4	34	68	106	153
4,5	38	76	119	171
5	42	84	131	189
6	51	102	160	229,5
8	67	134	210	301,5
10	83	166	260	373,5
12	99	198	310	445,5
15	123	246	385	553,5
20	163	326	510	733,5



Die Höhe der tränenförmigen Erhebungen beträgt je nach Dicke und Breite der Bleche 1,0 - 2,5 mm.

Weitere Stärken und Abmessungen kurzfristig lieferbar.